

Lagerhaltung der Polyethylenfolien:

Die Polyethylenfolie sollte vor der Verarbeitung ca. 48 Stunden in der Verarbeitungshalle gelagert werden, um die optimalen Verarbeitungseigenschaften zu gewährleisten.

Produkte, die mit technischen Additiven wie z.B. Uv-Stabilisator ausgestattet sind, müssen innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung verarbeitet werden.

Bei Lagerung unter ungünstigen klimatischen Bedingungen (hoher Luftfeuchtigkeit und großen Temperaturdifferenzen) kann Luftfeuchtigkeit im Gebinde kondensieren, wodurch sich der Eigengeruch des Materials verstärken kann.

Ferner sollte das Material vor direkter u. indirekter Sonneneinstrahlung geschützt und trocken gelagert werden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15-20° C, Luftfeuchtigkeit ca. 50%.

Angebrochene Ware sollte wieder sorgfältig verpackt werden.

Diese Angaben basieren auf unseren derzeitigen Erfahrungen und Erkenntnissen. Jedoch befreien sie den Anwender, wegen der Fülle möglicher Einflüsse wie Temperaturschwankungen, nicht vor eigenen Prüfungen des Produkts.

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Arius GmbH Kunststoffe